




Artik

| Výrobní metoda Getuft 1/10" smyčka | Méthode de fabrication Tuftée 1/10" bouclé | Herstellungsverfahren Getuftet 1/10" Schlinge | Manufacturing process Tufting 1/10" Looppile |
|---|---|---|--|
| Poolsamenstelling 100% PP Stainsafe® | Composition du velours 100% PP Stainsafe® | Polmaterial 100% PP Stainsafe® | Pile content 100% PP Stainsafe® |
| Podklad Točený PP | Support Tissé PP | Trägermaterial PP Gewebe | Primary backing Woven PP |
| Podklad sekundární syntetický AB | Dossier double dossier synthétique | Rückenausrüstung synthetischer Zweitrücken | Secondary backing synthetic backing |
| Váha vlasu ca. 330 gr/m² | Poids du velours ca. 330 gr/m² | Polgewicht ca. 330 gr/m² | Pile weight ca. 330 gr/m² |
| Celková váha ca. 1.300 gr/m² | Poids total ca. 1.300 gr/m² | Gesamtgewicht ca. 1.300 gr/m² | Total weight ca. 1.300 gr/m² |
| Výška vlasu ca. 3,5 mm | Hauteur du poil ca. 3,5 mm | Polhöhe ca. 3,5 mm | Pile height ca. 3,5 mm |
| Celková výška ca. 7 mm | Hauteur totale ca. 7 mm | Gesamthöhe ca. 7 mm | Total height ca. 7 mm |
| Počet vazných bodů ca. 158.000 /m² | Nombre de points ca. 158.000 /m² | Noppenzahl ca. 158.000 /m² | Number of knots ca. 158.000 /m² |
| Šířka role 200 + 300 + 400 cm | Largeur 200 + 300 + 400 cm | Breite 200 + 300 + 400 cm | Width 200 + 300 + 400 cm |
| Aantal kleuren 4 | Nombre de coloris 4 | Farbenzahl 4 | Number of colours 4 |
| Stálobarevnost 5 - 6 | Résistance à la lumière 5 - 6 | Lichtechtheit 5 - 6 | Light fastness 5 - 6 |
| Odolnost proti vodě 4 - 5 | Résistance à l'eau 4 - 5 | Wasserechtheit 4 - 5 | Water resistance 4 - 5 |
| Tepelný odpor 0,11 m² K/W | Résistance thermique 0,11 m² K/W | Wärmedurchlasswiderstand 0,11 m² K/W | Thermal resistance 0,11 m² K/W |
| Kročejový útlum 20 dB | Isolation aux bruits d'impact 20 dB | Trittschalldämmung 20 dB | Sound insulation 20 dB |
| Reakce na oheň D_f-s1(EN13501-1) | Classement feu D_f-s1(EN13501-1) | Brandverhaltensklasse D_f-s1(EN13501-1) | Fire class D_f-s1(EN13501-1) |
| Další charakteristiky Odolný proti skvrnám | Caractéristiques Résiste à l'eau de Javel | Besonderheiten Bleichmittelecht | Characteristics Bleach resistant |



Pro tyto specifikace jsou všechny změny vyhrazeny. Pro detailní informace k vlastnostem vlasu přejděte na www.stain-safe.com.
 Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten -
 All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com - Pour le détail des conditions de garantie,
 rendez-vous sur www.stain-safe.com - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com



n°019-QMS



n°019-EMS