



spoltext



# Opal

Výrobní metoda

**1/8" frisé zatočený  
střížený**

**100% polyamid IMPREL®**

dvojitý heatset

podklad

ultratex Quick+

výška vlasu

± 4 mm

celková výška

± 7 mm

váha vlasu

± 710 g/m<sup>2</sup>

celková váha

± 1.650 g/m<sup>2</sup>

počet vazných bodů/m<sup>2</sup>

± 125 000

metoda instalace

• celoplošné lepení

stálobarevnost

≥ 5-6

voděodolnost

≥ 4-5

tepelný odpor

± 0,14 m<sup>2</sup> K/W

kročejový útlum

± 24 dB

reakce na oheň

Efl (EN 13501-1)

**1/8" frisé imprimé  
aspect soyeux**

**100% polyamide IMPREL®**

retors 2 bouts &  
thermofixé

dossier

Ultratex Quick+

hauteur du velours

± 4 mm

hauteur totale

± 7 mm

poids du velours

± 710 g/m<sup>2</sup>

poids total

± 1.650 g/m<sup>2</sup>

nombre de points/m<sup>2</sup>

± 125 000

pose préconisée

• Produit de maintien

résistance à la lumière

≥ 5-6

résistance à l'eau

≥ 4-5

résistance thermique

± 0,14 m<sup>2</sup> K/W

isolation aux bruits d'impact

± 24 dB

classement feu

Efl (EN 13501-1)

**1/8" bedruckter Frisé  
Seidenglanz**

**100% polyamide IMPREL®**

2fach gezwirnt &  
thermofixiert

rücken

Ultratex Quick+

polhöhe

± 4 mm

gesamthöhe

± 7 mm

polgewicht

± 710 g/m<sup>2</sup>

gesamtgewicht

± 1.650 g/m<sup>2</sup>

noppen/m<sup>2</sup>

± 125 000

empfohlene verlegeart

• Universalfixierung  
• Wiederaufnahmeklebstoff

lichtechtheit

≥ 5-6

wasserechtheit

≥ 4-5

wärmedurchlasswiderst.

± 0,14 m<sup>2</sup> K/W

trittschalldämmung

± 24 dB

brandklasse

Efl (EN 13501-1)

**1/8" twist pile  
silky look**

**100% polyamide IMPREL®**

two-ply heatset

backing

Ultratex Quick+

pile height

± 4 mm

total height

± 7 mm

pile weight

± 710 g/m<sup>2</sup>

total weight

± 1.650 g/m<sup>2</sup>

tuft density/m<sup>2</sup>

± 125 000

installation method

• Release bond

light fastness

≥ 5-6

water resistance

≥ 4-5

thermal resistance

± 0,14 m<sup>2</sup> K/W

sound insulation

± 24 dB

fire class

Efl (EN 13501-1)

