

METEOR 55-70 technický list

CERTIFIKACE & KLASIFIKACE	NORMY	Meteor 55	Meteor 70
Typ podlahové krytiny	EN ISO 10582	Kompaktní heterogenní vinylová podlahovina	Kompaktní heterogenní vinylová podlahovina
CE certifikace	EN 14041	Ano	Ano
Klasifikace	EN ISO 10874	Komerční: 33 Průmyslové: 42	Komerční: 34 Průmyslové: 43
TECHNICKÉ PARAMETRY	NORMY	Meteor 55	Meteor 70
Celková tloušťka	EN ISO 24346	2.0 mm	2.0 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0.55 mm	0.70 mm
Celková hmotnost/m ²	EN ISO 23997	2300 g	2650 g
Povrchová úprava		Top Clean™	Top Clean™
Obsah pojiva	EN ISO 10582	Typ I	Typ I
Balení	EN ISO 24341 Role	cca. 25 b m x 200 cm položka č. 25106 ___ 3 koncové číslice barvy cca. 25 b m x 400 cm položka č. 25105 ___ 3 koncové číslice barvy	cca. 25 b m x 200 cm položka č. 25104 ___ 3 koncové číslice barvy cca. 25 b m x 400 cm položka č. 25103 ___ 3 koncové číslice barvy
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	NORMY	Meteor 55	Meteor 70
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	≤ 0.10 %	≤ 0.10 %
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999	≤ 8 mm	≤ 8 mm
Kročeřový útlum	EN ISO 717/2 NF S31-074	13dB Třída B	7dB Třída B
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	Požadovaná hodnota: ≤ 0.10 mm Nejlepší naměřená hodnota: 0.05 mm	Požadovaná hodnota: ≤ 0.10 mm Nejlepší naměřená hodnota: 0.04 mm
Reakce na oheň	EN 13501-1	B _{fl} s1 nalepeno na beton nebo dřevitý podklad	B _{fl} s1 nalepeno na beton nebo dřevitý podklad
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893	R10 ≥ 0.30	R10 ≥ 0.30
Nohy nábytku	EN 424	Bez poškození	Bez poškození
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918	Bez poškození	Bez poškození
Celkové VOC emise	ISO 16000-6	≤ 100 µg/m ³	≤ 100 µg/m ³
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Chemická odolnost	EN ISO 26987	Bez vlivu (0)	Bez vlivu (0)
Odolnost vůči bakteriím	ISO 846 - část C	nepodporuje růst	nepodporuje růst
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815 EN 1081	< 2kV na betonu R ₁ > 10 ¹⁰ Ω	< 2kV na betonu R ₁ > 10 ¹⁰ Ω
Tepelný odpor Podlahové topení	EN 12667	0.02 m ² K/W Vhodné	0.02 m ² K/W Vhodné
Počet barev		26	26

Výše uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšování. (05/17).

Respektujte, prosím, Tarkett návody týkající se pokládky, čištění a údržby, které naleznete na našich webových stránkách. V případě dotazů se obraťte na místního obchodního zástupce.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

koncové číslice barvy	NCS No.	číslo svařovací šňůry
000	S 3020-Y10R	1287 432
001	S 4020-Y20R	1287 153
002	S 5020-Y20R	1287 477
003	S 5020-Y30R	1294 429
004	S 3005-Y20R	1287 501
005	S 3005-Y20R	1291 839
006	S 4010-Y30R	1287 560
007	S 6005-Y20R	1287 556
008	S 3005-Y50R	1287 696

koncové číslice barvy	NCS No.	číslo svařovací šňůry
009	S 4005-Y50R	1287 591
010	S 3005-Y20R	1287 544
011	S 5502-Y	1287 308
012	S 2005-Y30R	1287 402
013	S 4005-Y20R	1287 575
014	S 4010-Y10R	1287 737
015	S 5005-Y20R	1287 537
016	S 2005-Y50R	1287 805
017	S 4502-R	1287 730

koncové číslice barvy	NCS No.	číslo svařovací šňůry
018	S 5502-Y	1287 525
019	S 7502-Y	1287 576
084	S 3020-Y	1287 426
085	S 3010-B90G	1287 149
086	S 3020-Y60R	1287 286
087	S 3502-Y	1287 532
088	S 4005-Y50R	1291 847
090	S 2502-Y	1287 290



WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 **Belgium:** Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 16 35 98 80 **Denmark:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 **Finland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 **France:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 **Germany:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt – Tel. +49 62 33 810 **Greece:** Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 **Italy:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 **Luxembourg:** Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 **Netherlands:** Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland – Tel. +31 416 685 491 **Norway:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 **Spain:** Tarkett Floors S.L – Tel. +34 91 358 00 35 **Sweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 **Switzerland:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz – Tel. +41 043 233 79 24 **Turkey:** Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 **United Kingdom:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 **Czech Republic:** org. složka – Tel. +420 248 291 317 **Hungary:** Tarkett France SAS – Tel. +36 1 437 8150 **Poland:** Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 **Russian Federation:** ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 **Slovakia:** Tarkett France SAS, org.zlozka – Tel. +41 043 233 79 24 **South East Europe:** Tarkett Trade d.o.o. – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 **Ukraine:** Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 **North East Asia:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 **India:** Tarkett France (India Branch) – Tel. +91 11 4352 4073 **South East Asia:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 **Israel:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811/Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 **Canada:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela:** Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 **Mexico / Central America:** Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310



www.professionals.tarkett.com