



Bralep s.r.o.
Bohnická 16/38, 181 00 Praha 8
tel.: 315 630 911
e-mail: info@bralep.cz
www.bralep.cz

PODLAHOVÉ SYSTÉMY

BRALEP KN 900

Univerzální disperzní lepidlo k lepení krytin s hladkým rubem

Vlastnosti

- vysoká počáteční lepivost
- pro mokré, přilnavé i kontaktní lepení
- neobsahuje rozpouštědla
- nehořlavé a nejedovaté
- po zaschnutí mrazuvzdorné
- vhodné pod kolečkové židle a pro podlahové vytápění
- trvale pružné

Oblast použití

Lepidlo BRALEP KN 900 je určeno k lepení podlahových krytin s nesavým hladkým rubem, především homogenních i heterogenních PVC krytin v interiérech. Vhodné k lepení vinylových krytin typu Thermofix apod. Lepidlo se vyznačuje zvýšenou počáteční lepivostí. Jako podklad doporučujeme podlahové stěrky firmy BRALEP. Lepidlo je určeno pro provozně náročné prostory, např. kanceláře, komerční prostory apod. Po zaschnutí si zachovává stále pružný charakter.

Složení

Disperze na bázi akrylátu s organickými a anorganickými přísadami zvyšujícími lepivost.

Technické údaje

barva	bílá
sušina	75 %
dodávaná forma	pasta
hodnota pH	8 – 9
balení	plastové vědro 12 a 25 kg
viskozita při 23°C	min. 20 000 mPas ⁻¹ (R6, RPM 10)
specifická hmotnost	1,6 kg/l
spotřeba	cca 300-400 g/m ² (stěrka A2)
doba odvětrání	cca 0 – 30 min. (dle podmínek a metody lepení)
otevřená doba	45-60 minut
teplota při zpracování	min. 15°C

Skladování

Skladování v uzavřeném obalu, při teplotách od +5°C do +28°C. Při dodržení těchto podmínek si uchovává deklarované vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby. Chránit před mrazem a slunečním zářením. Škrálopou vzniklý delším skladováním odstraňte.

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzrálý, suchý, zbavený nečistot, zbytků lepidel, mastnoty, prachu a nesoudržných povrchových vrstev. Doporučené podkladové materiály: podlahové vyrovnávací hmoty firmy BRALEP nebo betonové, cementové, anhydritové (obroušené a napenetrované) a dřevotřískové podlahy. Velmi savé podklady doporučujeme před lepením napenetrovat BRALEP PE 280.

Pracovní postup

Před použitím se lepidlo vytemperuje na 20°C, rozmíchá a poté nanese na připravený podklad pomocí zubové stěrky (při kontaktním lepení i na rub krytiny-lze i otiskem). Doba odvětrání je dána metodou lepení: 0 - 5 min pro mokré lepení, 10 – 20 min pro přílnavé lepení, cca 30 min pro lepení kontaktní. Po odvětrání se krytina položí a zaválcuje. Nepoddajné krytiny je vhodné zaválcovat opakovaně po cca 30 minutách od nalepení. Doporučená teplota pro zpracování min. 15°C, nejlépe 18 – 25°C. Konečné pevnosti je dosaženo za 24 hodin. Svařování podlahových krytin za tepla je možné za 24 hod po nalepení. Použité nástroje jsou omyvatelné vodou před zaschnutím lepidla. Podmínky při lepení, jako jsou teplota a relativní vlhkost vzduchu v místnosti, teplota lepidla a podlahoviny, struktura, vlhkost a teplota podkladu, ovlivňují dobu lepení, zasychání a spotřebu lepidla. Všechny uvedené hodnoty jsou proto jen orientační.

Bezpečnostní opatření

- Přestože je lepidlo BRALEP KN 900 nejedovaté, může při opakovaném a dlouhodobém kontaktu dráždit pokožku.
- Chraňte oči a pokožku před potřísněním, při práci používejte vhodné ochranné pomůcky, dodržujte zásady osobní hygieny.
- Chraňte před dětmi!
- Nespotřebované zbytky lepidla se likvidují běžnými postupy (spalovny, skládky). Zaschlé zbytky podle 08 04 10 a kategorie O. Prázdné obaly odevzdat do separovaného sběru na recyklaci. Podle Katalogu odpadů kat.č. 15 01 02 a kategorie O.

První pomoc

Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut větším množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření.

Certifikát

BRALEP KN 900 je certifikován TZUS PRAHA s.p. (AO 204), číslo protokolu 020-029168 ze dne 2. dubna 2013.

Upozornění: Výrobce plně ručí za kvalitu výrobku, kterou stanovuje PN 301405. Protože nemá vliv na podmínky při zpracování a odborné provedení práce, nemůže převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu díla. Za daných podmínek doporučuje předem provést praktickou zkoušku.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu textu. S uvedením této verze všechny předchozí pozbývají platnosti.