

Nibofloor Multi Design

MULTIFUNKČNÍ PODLAHOVÉ LEPIDLO

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- účinné
- rychlé spojení
- hospodárné
- vysoce pevný spoj

OBLAST POUŽITÍ

Multifunkční disperzní lepidlo pro PVC obklady a dlaždice, designové PVC obklady formou pruhů a dlaždic, CV obklady, linoleum, pryžové obklady s hladkou lícovou stranou podle DIN 16850, textilní podlahy s různě provedenou rubovou stranou a sisálové a kokosové obklady. Pro textilní obklady s vysokým pnutím, např. jehlová plst, doporučujeme použít produkt Power Tex.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Podklad musí být podle požadavků DIN 18365 zejména rovný, trvale suchý, čistý, bez prasklin, pevný v tahu i tlaku. Podle potřeby podklad předběžně ošetřete. Použijte vhodné základní nátěry a tmely. Na lité asfaltové potěry a jiné nesavé podklady zásadně aplikujte min. 2mm vyrovnávací vrstvu.

ZPRACOVÁNÍ

NIBOFLOOR MULTI DESIGN rovnoměrně naneste na podklad ozubenou špachtlí. V závislosti na obkladu bude nutná krátká doba odvětrávání. Položte obklad a dobře jej uhladte. Po 30–40 minutách je nutné obklad znovu uhladit. Uzavření spár se provádí nejdříve po 24 hodinách. Dodržujte pokyny výrobce krytiny.



SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Lze skladovat po dobu 12 měsíců.

BALENÍ:

Kbelík 7 kg.
Kbelík 14 kg.
Kbelík 22 kg.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE	
Báze	Disperzní systém
Barva	Běžovo-bílá
Viskozita	Roztíratelná
Hustota	1,3 g/cm ³
Teplota zpracování	Nejlépe +18 °C až +23 °C; teplota podkladu min. +15 °C; teplota vzduchu min. +18 °C. Relativní vlhkost vzduchu max. 75 %
Doporučené ozubení špachtle	Ozubení TKB A2 – Spotřeba: Přibližně 320 g/m ² Ozubení TKB B1 – Spotřeba: Přibližně 380 g/m ² Ozubení TKB B2 – Spotřeba: Přibližně 650 g/m ² Dbejte, aby rub obkladu byl úplně smočený. U hrubě strukturovaných povrchů použijte špachtle s větším ozubením a odpovídající množství.
Vytvrzení	Přibližně po 24 hodinách
Vhodnost při zatížení nábytkovými kolečky (kolečka podle DIN EN 12529)	Ano
Vhodnost pro podlahové vytápění	Ano – Dodržujte příslušné specifikace a doplňující pokyny Ústředního svazu německých stavitelů.
Čistící prostředek	Před vytvrzením: voda

Tiskové chyby vyhrazeny. Dotisky a nová vydání nahrazují předchozí verze.

[V.01_5/18]



ANVI TRADE s.r.o.
Bečovská 1273/1,
104 00 Praha 10
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
Tel. +49 (0) 5425 801-0
E-mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

