

Lepidlo Český trávník (2 složky)



Popis	ddvosložkové polyuretanové lepidlo bez jakékoli úpravy epoxidů s velmi nízkou emisí těkavých organických sloučenin
	certifikát EC1R PLUS
	speciální složení je vhodné k lepení umělého trávniku
Využití	lepení spojů umělých trávníků, pro vnitřní i venkovní použití, i za přítomnosti zbytkové vlhkosti.
Směsi	10/1
Barva	zelená
Teplota při aplikaci	5 °C -> 35 °C
Doba zpracovatelnosti	70-80 minut
Doba vytvrnutí	24-36 hodin
Celkové vytvrnutí	6-7 dní
Vydatnost	400-500 g/metr 40 cm spojovací pásky
Skladování	1 rok v originálním obalu při teplotě 10°C až 25°C
Použití	lepidlo důkladně promíchat s tužidlem v poměru 10:1, rovnoměrně rozetřít pomocí stěrky

ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice
www.ceskytravnik.cz; info@ceskytravnik.cz